

Sikafloor® EpoxyColor

Aditivo concentrado de color para pisos epóxicos

Construcción

Descripción Aditivo de color concentrado 100% sólidos, diseñado para los sistemas de pisos epóxicos Sika.

Usos Utilizado para la pigmentación de pisos epóxicos Sika, durante el proceso de acabados, cuando se requiere color.

Ventajas

- 100% sólidos.
- Libre de solventes.
- Reduce los requerimientos de inventario.
- Proporción de mezclado sencilla.
- Fácil manejo.

Empaque El **Sikafloor EpoxyColor** viene en presentación de lata de ¼ de galón (0.95 litros). Cuatro latas por caja.

Proporción de Mezcla	Producto	Presentación	Sikafloor EpoxyColor
	Sikafloor 107, 203, 207, 215 & 700	Unidad de 3 Gal (11.36 lts)	¼ de galón (0.95 lts)
	Sikafloor 205	Unidad de 2.45 Gal (9.27 lts)	¼ de galón (0.95 lts)

Modo de Empleo Mezclado El **Sikafloor EpoxyColor** debe ser perfectamente mezclado con el componente R (resina) durante 2-3 minutos, usando un taladro de bajas revoluciones. Después de esto, agregue el componente H (endurecedor), y continúe mezclando por 2-3 minutos. Evite crear burbujas de aire en la mezcla.

Limitaciones

- **Sikafloor EpoxyColor** no fue diseñado para mezclarse con los recubrimientos de otros fabricantes.
- Debe de usarse sólo con componentes de Sistemas Epóxicos Sika. Consulte al departamento técnico de Sika.
- No cambie las proporciones de mezclado de los componentes.
- No agregue ningún solvente. Agregar diluyentes retrasará el curado y reducirá las propiedades finales del producto.
- Si existe alguna duda de que el aditivo de color tenga el poder cubriente adecuado para una aplicación en particular, realice una prueba previa de evaluación.
- Cuando se usen colores brillantes como el blanco y amarillo en epóxicos, se pueden requerir capas adicionales para cubrir adecuadamente.

Limpieza El equipo y herramienta debe ser limpiado con agua jabonosa.



Manejo, almacenamiento y Desecho de Residuos

Disponga según las regulaciones ambientales aplicables en carácter Federal, Estatal o Municipal.

El desecho del producto debe hacerse una vez que se hayan hecho reaccionar los residuos de todos los componentes entre si. De esta manera el residuo no es peligroso. Consultar la hoja de seguridad del producto.

Datos Técnicos

Colores

Gris Claro
Gris Oxford
Azul Colonial*
Rojo Ladrillo*

*Sujeto a disponibilidad

**Color especial: consulte carta de colores para mayor variedad. Sujeto a pedido y tiempo de entrega.

Apariencia

Pasta tixotrópica

Componentes no volátiles

100%

Punto de ignición

>93 °C

Tiempo de almacenaje

18 meses (en empaque cerrado)

Densidad

1.98 kg/lit (podrá variar en función del color)

Pot-life

Aprox. 30 minutos a 25°C y 50% de HR

Posibles Problemas

Problema Observado

Cobertura deficiente o insuficiente después que el recubrimiento ha sido colocado

El Aditivo de Color, tiene grumos o está arenoso

Hay separación de color y el pigmento flota después de que el recubrimiento ha sido aplicado

Al momento de abrir el contenedor, la apariencia del aditivo se ve más clara u oscura de lo normal

Causas Posibles

No se han colocado suficientes capas, No se usó suficiente pigmento. Vea la tabla de mezclas para usar la proporción correcta de pigmento; El aditivo de color o el recubrimiento se diluyó con solvente.

No se pre-mezcló el Aditivo de Color antes de agregarse al recubrimiento.

El aditivo de color ha sido usado con un producto incompatible. Vea la sección de limitaciones en la Hoja Técnica.

El producto necesita ser mezclado en el contenedor para que el pigmento se homogenice.

Información Adicional

Las Hojas Técnicas son actualizadas periódicamente. Para asegurar que tenga la versión más reciente, visite la sección de hojas técnicas de productos en www.sika.com.mx. La aplicación adecuada del material es responsabilidad de quien lo aplica. Las visitas en sitio de personal de Sika son únicamente para recomendaciones técnicas, y no para supervisión o control de calidad de los trabajos realizados.

Nota Legal

Toda la información contenida en este documento y en cualquier otra asesoría proporcionada, fue dada de buena fe, basada en el conocimiento actual y la experiencia de Sika Mexicana en los productos, siempre y cuando hayan sido correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de Sika Mexicana. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y al(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, como por ejemplo cambios en los sustratos, o en caso de una aplicación diferente, consulte con el Servicio Técnico de Sika Mexicana previamente a la utilización de los productos Sika. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras condiciones generales vigentes de venta y suministro.

Construcción

Para dudas o aclaraciones:

Sika responde

01 800 123 SIKA
7 4 5 2

soporte.tecnico@mx.sika.com

www.sika.com.mx

Sika®