Manta de curado húmedo de un solo uso

UltraCure NCF ™

Descripción del producto:

La manta de curado húmedo de un solo uso, **UltraCure NCF ™ de McTech Group Inc.**, es un tejido de celulosa de color natural con un recubrimiento impermeable reflectante blanco de 3 mil aplicado en un lado, diseñado para ayudar a brindar protección contra la degradación de los rayos UV. La tela que no mancha tiene una resistencia a la tracción que cumple con ASTM D-882 y una capacidad de retención mínima de 6.5 (g). El material cumple o excede las especificaciones estándar de ASTM C171-03, ASTM C171-97a y AASHTO M171-00 para material en láminas para curar losas de concreto o pavimento.

Instrucciones de uso:

Coloque la manta de curado húmedo **UltraCure NCF ™** en el ancho más amplio posible tan pronto como el concreto se haya endurecido lo suficiente y se pueda pisar la superficie sin causar daños. Los lados y los extremos deben traslaparse al menos 8 cm. Repare inmediatamente cualquier agujero o rasgado de la manta durante el período de curado utilizando una manta adicional de **Ultracure NCF** y agua. Cubra toda el área de la superficie, incluidos los bordes del piso o elemento colado. Humedezca la superficie de la losa sobre el nivel del piso con 3 a 6cm de agua hasta cubrir toda el área de la superficie de la losa, luego desenrolle lentamente la manta **UltraCure NCF ™** sobre la losa usando un rodillo. Ninguna parte de este producto deberá ser reutilizada una vez que se haya puesto en uso en una losa a nivel u otro elemento de concreto. Mantenga **UltraCure NCF ™** en su lugar sobre el concreto por un período de no menos de siete (7) días después de su colocación. Se recomienda una inspección continua con el fin de mantener el 100% de contacto de la manta de curado con la superficie a curar.

Presentación: Cada rollo de **UltraCure NCF ™** cubre 148.6 m2 (Aproximadamente 2.44 mt ancho x 60.96 mt largo)

Propiedades físicas: UltraCure NCF ™

Propiedad		Valor	Método de prueba ASTM
Espesor		1.4 mm	ASTM D-5199
De tensión	TD MD	4783 psi 4900 psi	ASTM D-882
Alargamiento	TD MD	721% 622%	ASTM D-882
Elmendorf	TD MD	1500 g 350 g	ASTM D-1922
Dardo		300 g	ASTM D-1709
Reflectancia		>70%	ASTM E-1447

TD: Dirección transversal MD: Dirección de la máquina

Contacto de asistencia técnica:

McTech Group, Inc. 3502 unidad diversificada

Loganville, Georgia 30052

Número gratuito: 1-866-913-8363

Fax: 770-913-8307

Web: www.McTechGroup.com

La información proporcionada en este documento se basa en datos que se consideran confiables. Todas las pruebas se realizan con los estándares y procedimientos de ASTM. Todos los valores son típicos y nominales y no representan ni el rendimiento mínimo ni máximo del producto. Aunque la información es precisa a nuestro leal saber y entender, no hay representación de garantía, expresa o implícita, o comerciabilidad, idoneidad o de lo contrario, se hace en cuanto a la aplicación del producto para un uso particular. © 2009, McTech Group, Inc. Todos los derechos reservados.